

AN 306-48
398-002656-00000



WE ARE WELDING



- Hochtemperaturbeständiger Kleb- und Dichtstoff
- BAM-Zulassung
- Mittelviskos
- Hochfest
- Schwer demontierbar

T.beständigkeit	-60 °C - 175 °C
Farbe	Grün
Inhalt	50 ml
Spaltüberbrückung bis max.	0.15 mm
Merkmale	Für Gewindeverbindungen bis M 20
Handfestigkeit bei Raumt.	5 min
Endfestigkeit bei Raumt.	2 h - 4 h
Losbrechmoment (Gewinde)	30 Nm - 35 Nm
Weiterdrehmoment (Gewinde)	55 Nm - 70 Nm
Viskosität	550 mPa·s
Scherfestigkeit (DIN 54452)	25 N/mm ² - 35 N/mm ²