

## HARRIS AL-BRAZE 1070 KIT

398-003109-00016



- Hochwertiges Aluminiumlot für Aluminium-Aluminium-Verbindungen
- Leichtfließend mit hervorragender Kapillarwirkung, Dehnbarkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit

Ø	1.6 mm					
Chemische Analyse	Si	Fe	Cu	Mn	Zn	Al
	11%	87.55%				
Zugfestigkeit, Rm	241 N/mm <sup>2</sup>					
Schmelzbereich	577 °C - 582 °C					
Arbeitst.	491 °C - 602 °C					
Dichte	2.66 g/cm <sup>3</sup>					
Ausführung	Mit 26g Lot, 10g Flussmittel					