

HARRIS L-CuP6 blank

398-003126-20500



- Kupferhartlot

Normen	ISO 17672 , CuP 179		
	DIN EN 1044 , CP 203		
	DIN 8513 , L-CuP6		
Ø	2 mm		
Chemische Analyse	Cu		P
	Rest		5.9%
Zugfestigkeit, Rm	250 N/mm ²		
Länge	500 mm		
Schmelzbereich	710 °C - 890 °C		
Arbeitst.	760 °C		
Dichte	8.1 g/cm ³		
Ausführung	vierkant, blank		